



PENTO

spécifications techniques

v2- 20 08 2014

- Type gazon synthétique tufté en ligne 3/8", sans remplissage
- Fibre 8800/4/4 dTex PE monofilament droit, résistant aux UV, uni à 4400/4/4 dTex PE monofilament texturé, résistant aux UV .
- Premier tapis 100% PP tissé, noir, stabilisé aux UV.
- Second tapis Complexe latex à base de Styrène-Butadiène (SBR), avec trous de drainage

- Hauteur de fibre ± 30 mm ± 10 %
- Hauteur totale ± 32 mm ± 10 %
- Nb. touffes par 10 cm (larg.) $\pm 10,5$
- Nb. touffes par 10 cm (long.) ± 12 ± 10 %
- Densité ± 12600 ± 10 %
- Masse de fibre ± 1136 gr/m² ± 10 %
- Masse premier tapis ± 165 gr/m² ± 10 %
- Masse second tapis ± 900 gr/m² ± 10 %
- Masse totale ± 2201 gr/m² ± 10 %
- Largeur rouleau 200 cm ± 2 cm
- Longueur rouleau sur demande
- Résistance à l'arrachement ± 55 Newton
- Perméabilité (non-rempli) ± 60 litres/m²/min (non-rempli)
- Résistance des couleurs Test Xénon : échelle de bleu>7 – échelle de gris>4

coloris

- Vert olive, vert prairie, vert gazon et beige

remplissage

- sans

Mode de pose

- Posé sur sous-couche liée ou non, avec ou sans absorbeur de chocs, raccords collés

applications

- Espaces verts, résidentiel, évènementiel, terrasses, balcons et multi-usage

Indications non-contractuelles, nous nous réservons le droit de faire évoluer les produits sans préavis.

GardenGrass France – 66, avenue St Michel – 82360 LAMAGISTERE
TEL : 05 63 29 20 45 - FAX : 05 63 29 17 98 - info@gardengrass.fr