



Mousse ammortissante HP XC

Description V1 30 08 2012

- Description Airlastic haute performance (HP), mousse Polyéthylène (PE) réticulée ajourée en X, pour le drainage et la stabilité (*breveté*). Film géotextile non-tissé lié.
- Conditionnement Rouleaux de 2 * 50 (8 mm) ou 2 * 40 m (12mm)

spécifications techniques

		XC050008	XC050012
• Densité (ISO 845)	kg/m ²	50	50
• Coloris		Blanc	Blanc
• Masse	kg/m ²	0,40	0,60
• Epaisseur	mm	8	12
• Résistance Étirement (ISO 1798) (<i>mousse seule</i>)			
- longitudinale	MPa	0,43	0,43
- transversale	MPa	0,35	0,35
• Résistance à la compression (ISO 3386/1) (<i>mousse seule</i>)			
- à 25% de flexion	kPa	60	60
- à 50% de flexion	kPa	135	135
• Perméabilité	ltr/m ² /min	≈ 60	≈ 60
• Géotextile	gr/m ²	120	120
• Absorbtion de choc (<i>HPXC seul</i>)	%	46,5	55,8
• Restitution d'énergie (<i>HPXC seul</i>)	%	54,4	40,8
• Déformation verticale (<i>HPXC seul</i>)	mm	5,4	6,9
• Hic	<i>selon le modèle de gazon utilisé.</i>		

Mode de pose

- Merci de consulter le site www.gardengrass.fr

Applications

- Sous tous les gazons synthétiques

*Indications non-contractuelles, tests réalisés en interne.
Nous nous réservons le droit de faire évoluer les produits sans préavis.*

GardenGrass France – 66, avenue St Michel – 82360 LAMAGISTERE
TEL : 05 63 29 20 45 - FAX : 05 63 29 17 98 - info@gardengrass.fr