



# FIVO

## spécifications techniques

v1 – 02 06 2017

- Type gazon synthétique tufté en ligne 3/8", sans remplissage
- Fibre Tricolore 8800/3/3/2 dTex PE monofilament, résistant aux UV droite.  
Bicolore 4400/4/4 dTex PE monofilament texturisé, résistant aux UV .  
Traitement bactéricide « Pet-friendly »
- Premier tapis 100% PP double, noir, fibre de blocage, stabilisé aux UV.
- Second tapis Complexe latex à base de Styrène-Butadiène (SBR), avec trous de drainage
- Hauteur de fibre  $\pm 47$  mm  $\pm 10$  %
- Hauteur totale  $\pm 49$ mm  $\pm 10$  %
- Nb. touffes par 10 cm (larg.)  $\pm 10,5$   $\pm 10$  %
- Nb. touffes par 10 cm (long.)  $\pm 13$   $\pm 10$  %
- Densité tuft  $\pm 13650$  points/m<sup>2</sup>  $\pm 10$  %
- Densité fibres  $\pm 436800$  fibres/m<sup>2</sup>  $\pm 10$  %
- Masse de fibre  $\pm 2000$  gr/m<sup>2</sup>  $\pm 10$  %
- Masse premier tapis  $\pm 165$  gr/m<sup>2</sup>  $\pm 10$  %
- Masse second tapis  $\pm 900$  gr/m<sup>2</sup>  $\pm 10$  %
- Masse totale  $\pm 3065$  gr/m<sup>2</sup>  $\pm 10$  %
- Largeur rouleau 200 cm  $\pm 2$  cm
- Longueur rouleau sur demande
- Résistance à l'arrachement  $\pm 60$  Newton
- Perméabilité (non-rempli)  $\pm 60$  litres/m<sup>2</sup>/min (non-rempli)
- Résistance des couleurs Test Xénon : échelle de bleu>7 – échelle de gris>4

## coloris

- 5 couleurs

## remplissage

- sans

## Mode de pose

- Posé sur sous-couche liée ou non, avec ou sans absorbeur de chocs, raccords collés

## applications

- Ecoles, espaces verts, résidentiel, terrasses, chenils, balcons, intensif et multi-usage

NB : il peut apparaître un retrécissement avec la chaleur. Vérifiez que le gazon soit bien détendu avant de couper.  
*Indications non-contractuelles, nous nous réservons le droit de faire évoluer les produits sans préavis.*

**GardenGrass France** – 66, avenue St Michel – 82360 LAMAGISTERE  
TEL : 05 63 29 20 45 - FAX : 05 63 29 17 98 - [info@gardengrass.fr](mailto:info@gardengrass.fr)